

РОССТАНДАРТ

Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МАРКЕТИНГА"

248009, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 73

тел./факс: (910) 865-66-60

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB17



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ ООО
«Калужский центр сертификации и маркетинга»

Е.В. Иванова

«16» декабря 2014 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

30-1318-12-14 от 16.12.2014 г.

Продукция: Посуда фарфоровая бытового назначения столовая, чайная, кофейная без рисунка, с одноцветным, многоцветным рисунком, с отделкой позолотой и люстровыми красками в комплектах и отдельными предметами: сервиз чайно-кофейный.

Заявитель: Производственный кооператив "Дулевский фарфор", адрес: 142670, Московская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица Ленина, дом 15, Россия.

Изготовитель: Производственный кооператив "Дулевский фарфор", адрес: 142670, Московская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица Ленина, дом 15, Россия.

Нормативный документ на изделие: ГОСТ 28390-89, ГОСТ Р 54575-2011 .

Объект испытаний: в качестве типовых образцов представлены: сервиз чайно-кофейный.

Номера изделий: маркировано в ИЦ «Калужский центр сертификации и маркетинга» № 30-1317-12-14.

Дата получения образцов: 10.12.2014 г.

Дата проведения испытаний: 10.12.2014 - 16.12.2014 г.

Методы испытаний: ГОСТ 28390-89, ГОСТ Р 54575-2011, ГН 2.3.3.972-00

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Испытуемые параметры	Требования ГОСТ 28390-89	Результат испытаний	Метод испытаний
Прочность приставных деталей	Приставные детали должны быть прочно прикреплены к изделию	Испытание пройдено	ГОСТ 28390-89 п.3.4
Термостойкость, °С	185, п.1.2.4	При температуре 195 ⁰ С трещины не обнаружены	ГОСТ Р 53546-2009
Выпадание крышки	При наклоне изделий на угол до 70 ⁰ крышка не должна выпадать	Крышка не выпадает	ГОСТ 28390-89 п.3.3
Кислотостойкость	Сохранение первоначального вида	Изменений не обнаружено	ГОСТ Р 53547-2009
Водопоглощение по черепку, %, не более	0,2	Менее 0,1	ГОСТ 28390-89 п.3.9


Анализ уксуснокислых вытяжек

Наименование изделий	Определяемый элемент	Требования ГОСТ 28390-89, ГН 2.3.3.972-00 мг/дм ³ , мг/см ² , не более	Испытательное оборудование	Содержание токсичных элементов мг/дм ³ , мг/дм ²
Блюдце	Pb	1,7	АКВ-07	0,002±0,0007 мг/дм ²
	Co	0,17	Квант-Z. ЭТА	менее 0,005 мг/дм ³
	Cd	0,1	-	менее 0,0002 мг/дм ²
Чашка	Pb	5,0	АКВ-07	менее 0,05 мг/дм ³
	Co	0,1	Квант-Z. ЭТА	менее 0,002 мг/дм ³
	Cd	0,5	-	менее 0,003 мг/дм ³

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенных испытаний отклонения от ГОСТ 28390-89 и ГН 2.3.3.972-00 не установлены.

Испытания произвел:

Протокол проверил:


 _____ м.п.

» _____ 20__ г.